

ISO 90 MATT

Series 1230**Mat poliuretanski emajl****TEHNIČKE KARAKTERISTIKE**

Dvokomponentni mat emajl zasnovan na hidroksilnim poliesterskim smolama i izocijanatima, karakterisan visokim zapunjavajućim efektom, mehaničkom i vremenskom otpornošću, kao i lakoćom nanošenja. Proizvod takođe poseduje visoku površinsku tvrdoću.

PODRUČJE PRIMENE

Proizvod je idealan kao mat poliuretanski završni sloj za čitav Ace sektor (npr. poljoprivredne mašine, građevinske mašine, opremu za rukovanje i podizanje tereta), specijalne nadgradnje za industrijska vozila, laki i teški čelični elementi, industrijske mašine gde su potrebni visok sjaj i dobra razlivnost.

OPŠTE INFORMACIJE

Sistem: Dvokomponentni - 2K

Priroda: Na bazi rastvarača

Pakovanja: 4 kg - 20 kg

Servis nijansiranja: Nijansiranje pomoću rastvorljivih pigmenata, serija 0615

Palete boja i kolor karte

RAL 841 GL, RAL Design, NCS 1950, ColoradoMix 1040,

Colorado Box 2.0

PRIPREMA PODLOGE

Pošto je ovo završni premaz, u slučaju spoljašnje primene ili kada je potrebna antikorozivna zaštita, neophodno je prvo naneti odgovarajući prajmer. Priprema podloge mora se obaviti u skladu sa smernicama navedenim u tehničkom listu odgovarajućeg prajmera.

Za analizu i odabir idealnog sistema premazivanja, preporučuje se konsultacija sa tehničkom podrškom ili komercijalnim timom kako bi se dobila tačna preporuka odgovarajućih prajmera u zavisnosti od vrste proizvoda i površine koja se farba. Na kraju, neophodno je poštovati preporučene vremenske intervale za nanošenje slojeva preko prajmera.

APLIKACIJA**Uslovi nanošenja**

Nanošenje premaza zavisi od različitih faktora, uključujući uslove okoline (kao što su temperatura, vlažnost i ventilacija), geometriju i složenost predmeta koji se farbaju, profile površina i debljinu slojeva koji se nanose.

Posebnu važnost ima sistem nanošenja, jer u zavisnosti od tipa sistema mogu varirati različiti parametri, uključujući efikasnost prenosa premaza, količinu raspršenog materijala (overspray), estetski izgled završnog sloja, stabilnost proizvoda protiv curenja i lakoću ili složenost nanošenja.

Iz ovih razloga, pre nanošenja na sisteme i linije većeg obima, preporučuje se kontaktiranje tehničke podrške kako bi se izvršila inspekcija i sprovedla potrebna ispitivanja za stručne konsultacije o metodama nanošenja i definisanju specifičnih tehničkih detalja za određeni proces.

OPREMA	VISKOZNOST	DIZNE	PRITISAK	NAPOMENA
PIŠTOLJ ZA PRSKANJE	20" - 30" Ford Cup 4	1,4 - 1,7 mm	3,5 - 4 bar	-
AIRMAX	Zavisi od parametara nanošenja.	11 - 13	60 - 100 bar	-
VALJAK I ČETKA	-	-	-	Katalizacija na 10% sa HS Plus 420 Hardener Series 1392. Razređivanje do maksimalno 5% sa PUR Thinner Series 0988.
ELEKTROSTATIČKO NANOŠENJE	-	-	-	Kontaktirati tehničku podršku za odabir odgovarajućeg antistatičkog aditiva.

ISO 90 MATT

Series 1230

KATALIZATOR

SERIJA UČVRŠĆIVAČ	KATALIZACIJA	NAMENA	VРЕME UPOTREBE NA 20°C	PAKOVANJE
0929 PUR ALIFATSKI UČVRŠĆIVAČ	25% po težini (100 + 25)	nežuteći, za spoljašnju upotrebu	6 sati	0,5 kg - 2kg - 5kg
0941 AROMATSKI PUR UČVRŠĆIVAČ	25% po težini (100 + 25)	za unutrašnju upotrebu	6 sati	0,5 kg - 2 kg - 5 kg
0935 PUR MEŠANI AROMATSKI/ ALIFATSKI UČVRŠĆIVAČ	25% po težini (100 + 25)	za unutrašnju i spoljašnju upotrebu	6 sati	0,5 kg - 2 kg - 5 kg
1383 STANDARD HS UČVRŠĆIVAČ	25% po težini (100 + 25)	spori, nežuteći, za spoljašnju upotrebu	6 sati	0,5 l - 1 l - 5 kg
1392 HS PLUS 420 UČVRŠĆIVAČ	10% po težini (100 + 10) or 4:1 po zapremini	za katalizaciju po zapremini i za nanošenje valjkom i četkom	6 sati	1 l - 2,5 l

USLOVI RADNOG OKRUŽENJATEMPERATURA
OKRUŽENJATEMPERATURA
POLOGERELATIVNA
VLAŽNOST

ROK TRAJANJA

5°C - 35°C

5°C - 35°C

60 %

Čuvati 2 godine u originalnom zatvorenom pakovanju na +5/+35°C.

TEHNIČKI PODACITEORIJSKA
PROSEČNA
POKRIVNOST

NANOŠENJE

RAZREDJIVANJE

SJAJ

DEBLJINA MOKROG
FILMA PO SLOJUDEBLJINA SUVOG
FILMA PO SLOJU

BROJ SLOJEVA

UKUPNA DEBLJINA
SUVOG FILMATEORIJSKA
PROSEČNA
POTROŠNJA7,9 m²/kg po sloju
pri debljini suvog
filma od 40 μPrskanje, valjak,
četka15-20% sa PUR
Thinner Series 0988

1 - 5 sjaj

98 μ

40 μ

1 ili 2 sloja za
postizanje ukupne
željene deblijine

70 μ

125 g/m²**SUŠENJE**VРЕME IZMEĐU
SLOJEVASUŠENJE NA
VAZDUHUSUŠENJE BEZ
PRAŠINE

SUVO NA DODIR

POTPUNO SUVO

POTPUNO
OČVRŠČAVANJEISPARAVANJE
RASTVARAČAPEĆENO
SUŠENJEOTPORNOST NA
TEMPERATURU4 - 96 SATI
(NAKON ČEGA
JE POTREBNO
BRUŠENJE)

20°C

20 - 30 minuta

1 - 2 sata

24 - 36 sati

14 dana

5-10 minuta na
20°C30 minuta na
50-60°C80°C 80°C
KRATAK
TEMPERATUR
NI SKOK NA
100°C-120°C

ISO 90 MATT

Series 1230

UPOZORENJA I PREPORUKE

Pošto je ovo završni premaz, nema antikorozivna svojstva, pa je u slučaju spoljašnje upotrebe ili kada je potrebna antikorozivna zaštita neophodno naneti odgovarajući antikorozivni prajmer.

Upotreba nitro razređivača za nanošenje poliuretanskih sistema premaza može izazvati pojavu sitnih rupica na površini suvog filma. Takođe, prisustvo delimično reaktivnih rastvarača može izazvati neželjene reakcije, smanjujući estetske i mehaničke karakteristike sistema. Nepravilno odabran regenerisani razređivač može izazvati promenu boje, taloženje proizvoda i smanjenu efikasnost u smanjenju viskoznosti.

Stepen sjaja može biti pod uticajem izabrane boje i nanete debljine sloja. Za razliku od visokosjajnih završnih premaza, otpornost na ogrebotine i poliranje je niža. Proizvod ima ograničenu otpornost na rastvarače, uglavnom kada su u pitanju kratkotrajni kontakti.

Za postizanje ujednačenog satenskog/mat efekta, proizvod treba nanositi u tankim slojevima, održavajući ravnomernu i konzistentnu debljinu.

Podudaranje boja se procenjuje nakon nanošenja i sušenja proizvoda. Preporučuje se izvođenje praktičnih testova, poput nanošenja obojenog proizvoda na male površine od odgovarajućeg materijala, pre nego što se započne sa bojenjem.

Nakon dodavanja odgovarajućih pigmenata, proizvod treba brzo izmešati.

Kako bi se izbegle finansijske kazne, nakon bojenja proizvoda putem sistema za nijansiranje, potrebno je poslati bezbednosni list (MSDS) i primeniti odgovarajuće zakonske oznake koje se mogu odštampati pomoću Databook P&C softvera za nijansiranje.

Za blago matirane boje (žuta, narandžasta, crvena) preporučuje se upotreba odgovarajućeg belog prajmera.

Rok trajanja Komponente B: Rok trajanja učvršćivača koji se koristi sa Komponentom A je 12 meseci.

Upotreba PUR Alifatskog Učvršćivača Serije 0929 za proizvode namenjene spoljašnjoj upotrebi omogućava bolju postojanost boje i sjaja.

Za unutrašnju upotrebu i kada je potrebna hemijska otpornost, preporučuje se upotreba Aromatskog PUR Učvršćivača Serije 0941.

Za unutrašnju i spoljašnju primenu može se koristiti PUR Mešani Aromatski/Alifatski Učvršćivač Serije 0935 sa katalizacionim odnosom po težini 25% (100+25). Bele boje i nijanse izvedene iz bele mogu požuteti tokom vremena kada su izložene spoljašnjim uslovima.

Za velike površine preporučuje se Standardni HS Učvršćivač Serije 1383 sa katalizacionim odnosom po težini 25% (100+25).

Za nanošenje valjkom (kratka vlakna) preporučuje se upotreba HS Plus 420 Učvršćivača Serije 1392 sa katalizacionim odnosom od 10% (100+10).

Za razliku od visokosjajnih završnih premaza, otpornost na ogrebotine i poliranje je niža.

Proizvod se može nanositi valjkom i četkom samo na male površine i delove proizvoda koji se premazuje, u svrhu održavanja i kada su estetski zahtevi umereni.

TEHNIČKI PODACI O ISPORUCI

	PARAMETAR	PODACI	TEST METODA
Sastav: Hidroksi poliester Referentna boja: Bela NCS 0300-N % sadržaj čvrstih materija po težini: $64 \pm 2\%$ % sadržaj čvrstih materija po zapremini: $43 \pm 2\%$ VOC: $497 \pm 2 \text{ g/l}$ VOS: $36 \pm 2\%$	Viskoznost	6000 - 7000 mPa.s (20°C) Rod 4 brzina 20	ISCOL 1
	Sjaj	1 - 5 sjaj 60°	ISCOL 6
	Specifična težina	1.3 - 1.4 g/ml	ISCOL 2

ODNOS MEŠANJA A+B

METODA	0929	0941	0935	1383	1392
A+B po težini	100 + 25	100 + 25	100 + 25	100 + 25	100 + 10
A+B po zapremini	100 + 35	100 + 35	100 + 35	100 + 35	4:1

Specifična težina nakon katalizacije (A+B): $1.27 \pm 0.05 \text{ g/ml}$
% sadržaj čvrstih materija po težini (A+B): $58 \pm 2\%$
% sadržaj čvrstih materija po zapremini (A+B): $40 \pm 2\%$
VOC (A+B): $527 \pm 2 \text{ g/l}$
VOS (A+B): $41 \pm 2\%$

ISO 90 MATT

Series 1230

TONIRANJE

BAZA	PAKOVANJE BAZE	OBOJENA PAKOVANJE	% ODNOS MEŠANJA
BINDER	3,2 kg 16 kg	4 kg 20 kg	80 - 20

NAPOMENA

ČIŠĆENJE ALATA

Na kraju aplikacije, pažljivo operite pištolje za prskanje, sisteme za bojenje i posude odgovarajućim razređivačem i skladište alate suve kako biste izbegli stvaranje naslaga.

OZNAKE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE

Proizvod rukovati sa pažnjom. Pogledajte MSDS i pridržavajte se važećih nacionalnih i lokalnih propisa u vezi sa ličnom i ekološkom bezbednošću.

DODATNE NAPOMENE

Podaci navedeni u ovom tehničkom listu dobijeni su korišćenjem isključivo Franchi & Kim materijala (premaza, učvršćivača, razređivača) nanesenih u skladu sa opisanom specifikacijom.

Nepravilna upotreba razređivača i/ili učvršćivača koji nisu preporučeni ili nisu proizvedeni od strane Franchi & Kim može ugroziti karakteristike nanošenja, performanse i konačno očvršćavanje proizvoda.

U slučaju mešovitih sistema bojenja sa proizvodima Franchi & Kim i drugih proizvođača, ne može se garantovati usklađenost rezultata sa parametrima navedenim u tehničkom listu.

Vremena vezana za radni vek smeše i intervale sušenja odnose se na standardnu temperaturu od 20°C, osim kada je drugačije naznačeno.

Označeni i testirani sjaj može varirati tokom nanošenja jer na njega utiču sledeći faktori: odabrana boja, debljina sloja, broj slojeva, uslovi okoline, korišćeni razređivač i učvršćivač ako su drugačiji od onih navedenih u tehničkom listu.

Podaci koji se odnose na odnos mešanja A+B treba posmatrati samo u kontekstu prvog preporučenog katalizatora.

Teorijske vrednosti pokrivnosti su okvirne i odnose se na jedan sloj, ali mogu biti pod uticajem boje i sistema nanošenja. Preporučuje se praktično testiranje pre nanošenja.

Vreme radne upotrebljivosti (Pot Life) definisano je na temperaturi od 20°C, tako da više ili niže temperature, različiti učvršćivači, uslovi okoline i vlažnost mogu uticati na skraćenje ili produženje radne upotrebljivosti proizvoda.

The information contained in this technical document is correct and accurate to the best of our knowledge, and should therefore be considered reliable. In any case, they cannot imply a guarantee on our part, as certain factors such as the preparation of the product and the substrate, the conditions of use, application, drying and overcoating, as well as the state of conservation of the products, are outside our strict control. It is responsibility of the user to verify the suitability of the products for the specific use, as well as the correct and precise execution of the work in accordance with the content of the technical data sheet, the recommended coating system and preparation of the support. For further information regarding the method of application and conditions of use, it is recommended to contact our technical support service. It should be noted that the packaging image could have a placeholder purpose and could therefore be an indicative reference. The packages indicated may vary according to the additions or changes of the annual price lists. This document replaces all previous versions. In any case, it is advisable to refer to the annexes with the explanatory notes to better understand and deepen the parameters of the technical data sheet. The updated edition, available on the website www.franchi-kim.com in the section technical data sheets of the download area is to be considered the only ones to consult as reference.