

## **3015 Cavity Wax**

**Antikorozivni zaštitni premaz od voska za zaštitu unutarnjih prostora karoserije vozila, kao što su unutrašnjost vrata, bočne ploče, motorne haube i šipke šasije itd. Također se može koristiti na metalnim pločama, alatima i strojevima tijekom skladištenja.**

- Neosušujući premaz na metalima s dugoročnom zaštitom od korozije.
- Otporan na sol, vlagu i općenito korozivne uvjete.
- Snažna sposobnost prodiranja kako bi se sačuvali teško dostupni dijelovi karoserije.
- Neagresivan prema plastici, gumama i bojama.


### **Priprema podloge**

---

Površina mora biti suha i čista, bez prljavštine, hrđe, masnoće itd.

### **Omjer miješanja**

---



Proizvod je spreman za upotrebu!  
Prije upotrebe proizvod dobro protresti!

### **Nanošenje**

---



|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Dizna:                              | 1        |
| Preporučena debljina sloja (mokro): | 200 µm   |
| Preporučena debljina sloja (suhi):  | 100 µm   |
| Raspon temperature:                 | 10-25 °C |

## **3015 Cavity Wax**



Prije uporabe protresite ili promiješajte.

Površina mora biti suha i čista, bez prljavštine, hrđe, masnoće itd.

Poprskajte ili nanesite ravnomjeran sloj na objekt ili površinu koja se premazuje.

Ostavite da ispari/osuši se.

Ne prskati na ispušne sustave, kočione sustave ili dijelove motora.

Može se ukloniti aromatičnim otapalima poput razrjeđivača, petroleja, ksilena itd.

### **Skladištenje**



100 µm mokri sloj/20°C i ventilacija

Prašnjavo suho

2 h

Kroz suho

24 h

### **Skladištenje**

Hladno (10°C - 20°C) i suho.

### **Fizička svojstva**

Gustoća i/ili relativna gustoća: 0.865 kg/L

Pokrivnost: 1L/5m<sup>2</sup>

Radna temperatura: -30 - 80°C

Maksimalna temperatura: 110°C

Viskoznost (DIN CUP 4mm): 50 s

### **Testiranje materijala**

Bilo kakvo ispitivanje materijala (test prijanjanja, ispitivanje na komadiće kamena, kemijska otpornost, ispitivanje slane komore...) mora se pričekati najmanje 15 dana nakon nanošenja.

### **Pakiranje**



Tehnički list

2024-1

## 3015 Cavity Wax

| Broj proizvoda | Opis          | Sadržaj | Pakiranje |
|----------------|---------------|---------|-----------|
| 3015-1         | Transparentna | 1 L     | 12        |

### Rok upotrebe

Najmanje 12 mjeseca od datuma proizvodnje u slučaju normalnog skladištenja i neotvorene ambalaže.

### Dodatne informacije

**SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!**

Uvijek pročitajte upute.

**VAŽNO:** Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, zato je prilikom upotrebe uvijek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na ambalaži i sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovaj proizvod za druge namjene i pod drugim okolnostima, kao što jih predpisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za pridržavanje i ispunjavanje lokalnih propisa/zakona.

Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu namijenjeni za opću upotrebu.

Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima s kojima raspolažemo i služe u glavnom kao putokaz za optimalno upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti, da li je to posljednja verzija tehničkog lista.