

Sylac

Varnish & Coatings for wooden surfaces

1K WB Clear AC Parquet Putty Resin AP915

Detalji proizvoda

Naziv proizvoda	1K WB Clear AC Parquet Putty Resin AP915
Tip proizvoda	Vodenoosni akrilni premaz za drvo za parket - Jednokomponentni sistem
Aplikacija	Unutrašnji drveni podovi
Opis	Prozirni kit za popunjavanje šupljina na parketu. <ul style="list-style-type: none">• Izuzetna sposobnost zapunjavanja• Razmaci do 3 mm• Elastičnost koja omogućava podnošenje kretanja drveta• Brzo sušenje• Veoma nizak sadržaj rastvarača• Lako brušenje• Bez mirisa• Ekološki i korisniku prijateljski — nizak sadržaj VOC-a

Tehnički podaci

Čvrste materije	13.0%±1 (EN ISO 3251:2003)
Viskoznost	Brookfield (50 RPM, 20 °C): 2000 cPs ± 400 (EN ASTM D 2196)
Prianjanje	CAT 0 ±1(EN ISO 2409:1992)

Informacije o proizvodu

Aplikacija i uslovi skladištenja	Uvek iznad 15° C.
Skladištenje	Proizvod se ne sme čuvati na temperaturama nižim od 5°C i višim od 40°C.
Preporučena težina nanošenja	80-200 g/m ²
Vreme	
Sušenje bez prašine	1-2 na 23 °C, 50% RH (100 g/m ²)
Brušenje: 20°C (sati)	4-6 sati na 23 °C (Mnogo kraće vreme je potrebno pri višim temperaturama i niskoj vlažnosti.)
Aparat za primenu	Pištalj za prskanje, bezvazdušni pištalj za prskanje
Pakovanje	1 L, 5 L
Rok Trajanja	12 meseci. Nakon dužeg perioda čuvanja, obavezno promešajte proizvod pre upotrebe kako biste eliminisali mogući talog i obezbedili homogenost.

Aplikacije

Priprema	Izbrusiti i očistiti drvenu površinu od prašine, prljavštine, masti ili voska. Pre nanošenja Sylaca Parquet Putty AP915, drvenu površinu je moguće obojiti vodenim ili rastvaračima na bazi boje.									
Postupak mešanja	<table><tr><td>Proizvod</td><td>(kg)</td><td>(kg)</td></tr><tr><td>AP915</td><td>100</td><td>6</td></tr><tr><td>Drvena prašina</td><td>17</td><td>1</td></tr></table>	Proizvod	(kg)	(kg)	AP915	100	6	Drvena prašina	17	1
Proizvod	(kg)	(kg)								
AP915	100	6								
Drvena prašina	17	1								
Aplikacija	<p>Korak 1: Izbrusiti drvenu površinu i sačuvati drvenu prašinu.</p> <p>Korak 2: Dobro promešati proizvod kako bi se postigla ujednačena konzistencija. Dodati 6 delova AP915 (po težini) sa 1 delom drvene prašine (po težini) i dobro promešati. Koristeći špachtlu, naneti kit za parket na drvenu površinu i odstraniti višak gita.</p> <p>Korak 3: Kada je površina potpuno suva (4-6 sati na 23 °C), izbrusiti sa mrežicom 180, a zatim sa mrežicom 220.</p> <p>Očistiti i odstraniti prašinu sa površine, a zatim naneti osnovni premaz za parket, tj. Sylaca P280.</p> <p><i>Napomena 1: Vreme sušenja će se produžiti sa višom relativnom vlagom i nižim temperaturama.</i></p>									

Navedene informacije su date u dobroj nameri na osnovu svega što znamo o konkretnom proizvodu. Svaki korisnik je dužan da samostalno testira navedene informacije u skladu sa svojim ličnim zahtevima rada pre upotrebe proizvoda. Sylac S.A. ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati usled korišćenja gore navedenih informacija i uputstava.