



Tehnički List

MetalCoat F2

Informacije o proizvodu

Nasiol MetalCoat F2 štiti vaš automobil od UV zraka, vode i fleka, i omogućava lako čišćenje uz duboki sjaj. Molimo vas da pratite uputstva i pogledate video sa uputstvima na zvaničnoj web stranici pre nego što upotrebite proizvod.

Površine za primenu

Nasiol MetalCoat F2 se može nanositi na karoseriju automobila, plastične i metalne delove motora, farove, zadnja svetla i felne. Nemojte nanositi na nelepljene plastične delove, sveže farbane površine (do 3 meseca), farbe niskog kvaliteta, staklo, tekstil i gume.

Uputstvo za upotrebu

- Površine moraju biti suve i očišćene od prašine, voska, ulja, masti i drugih nečistoća.
- Pripremite površinu koristeći Nasiol Clean kako biste poboljšali prianjanje nano premaza.
- Pre upotrebe proizvoda, nosite zaštitne nitrilne rukavice koje se nalaze u pakovanju.
- Na površinu od jednog kvadratnog metra naprskajte 20–30 puta koristeći standardnu MetalCoat F2 bočicu, a zatim odmah izglancajte Nasiol mikrofiber krpom.
- Zaštićene površine držite dalje od direktne sunčeve svetlosti, vremenskih uslova, različitih vrsta kontaminacije i kontakta s vodom tokom 24 sata.



Saveti za primenu

Obezbedite da su temperatura i relativna vlažnost vazduha u prostoru za nanošenje što bliže preporučenim uslovima (+5°C do +30°C / 41°F do 86°F i 50% relativne vlažnosti) kako biste postigli maksimalne performanse proizvoda.

Izbegavajte direktnu sunčevu svetlost tokom primene i radite samo na hladnim površinama.

Temeljno operite svoje vozilo. Ako je potrebno, koristite glinu za uklanjanje kontaminacije.

Nakon uklanjanja kontaminacije, primenite poliranje / uklanjanje oštećenja koristeći odgovarajuće alate i sredstva za poliranje bez silikona i voska, u skladu sa fizičkim stanjem površine vašeg vozila.

Kada završite sa poliranjem, operite automobil i osigurajte da su svi delovi koji će se tretirati potpuno suvi pre upotrebe proizvoda.

Pripremite površinu koristeći Nasiol Clean kako biste uklonili sve preostale nečistoće i osušite površinu krpom bez dlačica pre nanošenja proizvoda.



Technical Data Sheet

MetalCoat F2

Pre upotrebe proizvoda: Nosite zaštitne nitrilne rukavice koje su uključene u pakovanje.

Potrošnja: 5–8 ml/m² (5–8 ml na 10 ft²).
Na površinu od jednog kvadratnog metra naprskajte 20–30 puta koristeći standardnu MetalCoat F2 bočicu, a zatim odmah izglancajte Nasiol mikrofiber krpom.
Nemojte raditi na površinama većim od 1 m² (10 ft²) odjednom.

Zaštićenu površinu držite dalje od direktne sunčeve svetlosti, prašine, vode i kontaminacije tokom 24-časovnog perioda očvršćavanja.

Prednosti i ključne karakteristike

- Hidrofobnost
- Otpornost na hemikalije
- Mek dodir sa sude krpom
- Efekat sjaja
- Kristalni sjaj
- Otpornost na ogrebotine 7H
- Ergonomski aplikator blok

Specifikacije

- Pakovanje: 50 ml
- Boja: Bezbojno
- Izgled: Tečnost
- Trajnost: Do 1 godine
- Otpornost na hemikalije: 12 > pH > 1
- Otpornost na slanu vodu: Da
- Otpornost na vlagu: Da
- Tvrdća olovke (ISO 15184:2012): 7H
- Debljina suvog filma: 200–300 nm
- Potrošnja po jedinici površine: 5–8 ml/m²
- Gustina @23°C: 0.8 g/cm³
- pH vrednost: 4.8–5

- Temperatura primene: 5°C–30°C (50% RH)
- Otpornost na temperaturu: 275°C
Ugao kontakta sa vodom: 102,95° @ 10 µL
- Ugao kontakta sa vodom nakon "2000 mokrog ribanja (ISO-11998:2006): 99,57° @ 10 µL
- Ugao klizanja vode: 14,1° @ 60 µL
- Ugao kontakta sa uljem: 76° @ 10 µL
- Nivo sjaja @60° (ISO-2813:2014): 93 (Akrilni)
- Isparljivi organski spojevi (VOC) (ASTM D-2369): 733 g/L (91,6%)
- REACH usklađenost: Da

Potrošnja prema veličini vozila:

- Mali automobili (klase A–B): 30–35 ml
- Srednji automobili (klase C–D): 35–40 ml
- Veliki automobili (klasa E i SUV): 40–50 ml

Preporučene specifikacije krpe:

- Model: Nasiol mikrofiber krpe
- Sastav: 70–80% poliamid i 20–30% poliester
- Težina: 250–350 g/m²

Skladištenje

Da biste postigli visoku efikasnost proizvoda, čuvajte neotvoreno pakovanje u suvom, dobro provetrenom prostoru, daleko od izvora toplote i paljenja, na temperaturi od -3 °C do +30 °C (26,6 °F do 86 °F).

Rok trajanja proizvoda je 12 meseci od datuma proizvodnje, ako se čuva u neotvorenom pakovanju pod odgovarajućim uslovima.



Technical Data Sheet MetalCoat F2

Preporučeni uslovi skladištenja

Nakon otvaranja ambalaže, preporučuje se upotreba proizvoda u roku od 1 nedelje. Posle svake upotrebe, preporučuje se zatvaranje poklopca kako bi se izbegao gubitak proizvoda usled isparavanja.

Izjava o odricanju odgovornosti

Tehničke informacije navedene u ovom dokumentu zasnovane su na testovima i praktičnom iskustvu za koje Nasiol veruje da su pouzdani. Međutim, Nasiol ne garantuje ništa osim kvaliteta proizvoda spremnog za upotrebu u trenutku isporuke i odriče se odgovornosti za performanse proizvoda, kao i za slučajne ili posledične štete nastale njegovom upotrebom, prema znanju i samostalnoj primeni korisnika, van kontrole proizvođača.

Pre upotrebe proizvoda, obavezno pročitajte Bezbednosni list (SDS). Korisnicima se preporučuje da se konsultuju sa kompanijom Nasiol u vezi sa pogodnostima za specifične primene. Nasiol zadržava pravo da promeni navedene podatke bez prethodnog obaveštenja.