

Sylac

Varnish & Coatings for wooden surfaces

SLC Water Based Dye SLCxxx

Detalji proizvoda

Naziv proizvoda - Kod	SLC Water Based Dye SLCxxx
Tip proizvoda	Bajc za drvo na bazi vode za unutrašnje drvene površine 1 komponentni sistem
Aplikacija	Unutrašnje drvene površine
Opis	<p>Bajc za drvo za bojenje unutrašnjih drvenih površina</p> <ul style="list-style-type: none">Ujednačena boja zrna drvetaEkološki i prilagođeni korisnicima—Nizak VOC 'sKoristi se za unutrašnje drvene površine

Tehnički podaci

Čvrste materije	1.0-3.0 % ±1 (EN ISO 3251:2003)
Viskoznost	Brookfield (50 RPM, 20 °C): 10 cPs ± 5 (EN ASTM D 2196)

Informacije o proizvodu

Uslovi nanošenja i sušenja	Uvek iznad 15° C.
Skladištenje	Proizvod treba čuvati između 5° C and 40°C.
Suvo na dodir	1h na 23 °C, 50% RH (100 g/m ²)
Aparat za aplikaciju	Pneumatski pištolj, Airless pištolj, Potapanje
Pakovanje	0.9L, 5 L, 25 L
Rok trajanja	12 meseci. Obezbedite homogenost proizvoda tako što ćete dobro promešati pre upotrebe da biste uklonili eventualni sediment.

Aplikacija

Priprema	Obrusite i očistite drvenu površinu od prašine, prljavštine, masti ili voska.		
Procedura mešanja	Proizvod	(kg)	(L)
	SLCxxx	100 0-20	100 0-20
Aplikacija	<p>Napomena</p> <ol style="list-style-type: none">Kartica boja prikazuje boju boje na hrastovom furniru, obrisanom i premazanom sa SAC120 i TAC033/10.Korišćenje različitih vrsta drveta će promeniti izgled boje na drvetuUpijanje boje će veoma biti od furnira i uticati na intenzitet boje i nijansu.Pre nanošenja testirajte nijansu drveta. Uverite se da uzorak prikazuje potrebnu nijansu drveta. Ovo se može podesiti brisanjem više ili manje ili dodavanjem vode.Pri primeni iznad 25C i na velikim površinama preporučuje se razblaživanje za 25% sa DI vodom.Obezbedite homogenost proizvoda tako što ćete dobro promešati pre upotrebe da biste uklonili eventualni sediment.Smešu za razblaživanje treba potrošiti u toku dana pripreme.Vreme sušenja će se povećati sa visokom relativnom vlažnošću i nižim temperaturama.		

Koraci aplikacije

- Korak 1:** Dobro promešajte proizvod da biste obezbedili ujednačenu konzistenciju. Po potrebi razblažite za 0-20% destilovanom vodom.
- Korak 2:** Nanesite pištoljem za prskanje ili sunđerom ili četkom.
- Korak 3:** Ravnomerno obrišite višak boje.
- Korak 4:** Ostavite da se osuši 4 do 24 sata, pre nanošenja osnovnog premaza, u zavisnosti od temperature i vlažnosti.

Gore navedene informacije su date u dobroj nameri na osnovu svega što znamo o konkretnom proizvodu. Svaki aplikant mora preuzeti na sebe da testira gore navedene informacije u skladu sa svojim ličnim radnim zahtevima pre primene proizvoda. Sylac S.A. ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja može nastati iz gore navedenih informacija i uputstava.