

simplex

SIMCRYL PM.2112.XU i PM.2122.XU

Polumat akrilni završni premaz



**Poljoprivreda,
građevinarstvo i
zemljani radovi
(ACE)**



**Autobusi i
kabine
kamiona**



**Komercijalna
vozila i
dizalice**



**Viljuškari i
oprema za
rukovanje**



**Mašine i
tehnička
oprema**

OPIS PROIZVODA

Akrilni završni premaz sa brzim vremenom sušenja i postojanom bojom. Odlikuje se odličnom pokrivnom moći i lakoćom nanošenja.

U kombinaciji sa akrilnim pigmentima Simplex, ima visoku otpornost na UV zračenje. Izvanredan protok proizvoda i otpornost na ogrebotine omogućavaju njegovu upotrebu u mnogim industrijama, posebno tamo gde su potrebni vrhunski kvalitet i efikasnost. Može se nanositi preko različitih epoksidnih, akrilnih ili poliuretanskih prajmera.

U kombinaciji sa PM.1422.RE epoksidnim prajmerom, pruža zaštitu od korozije na nivou C4-M (C3-H) već pri debljini sistema od 120 µm (DFT).

Ovaj završni premaz se koristi gde je potreban niži nivo sjaja, ali istovremeno i visok kvalitet završnog premaza.

Preporučuje se za farbanje delova komercijalnih i poljoprivrednih vozila, ramova, dizalica, viljuškara, kamiona, mašina i tehničke opreme.


Njegov ekvivalent sa punim sjajem je SIMCRYL PM.2119.XU. Mešanjem ova dva proizvoda mogu se dobiti različiti (srednji) nivoi sjaja, u zavisnosti od proporcija u kojima se proizvodi mešaju.

TEHNIČKI PODACI

Gustina na 20°C	1,002 ± 0,01 kg/l	
Viskozitet isporuke	41" ± 2 DIN4 (sek.)	
Sadržaj suvih materija komponente A	37-58,3 %	po težini
	36,9-58,1 %	po zapremini
Sadržaj suvih materija mešavine A+B	41-58,3 %	po težini
	39,9-56,78 %	po zapremini
Sadržaj suvih materija u RFU (A+B+C)	37-53 %	po težini
	36-51,6 %	po zapremini
V.O.C proizvoda	720 g/l	
V.O.C u mešavini (A+B)	308-519 g/l	
Dostupne boje	RAL, NCS, PANTONE i sve jednoboje boje koje se koriste u automobilske industriji	
Dostupni učvršćivači	Poliuretanski i akrilni učvršćivač PM.6230 standard	
Dostupni razređivači	CP 070 (sporo), CP 075 (veoma sporo), CP 040 (standard)	
Sjaj 60°	~ 20%	
Teoretski prinos	7-8 m ² (50 µm)	

Receptura proizvoda u skladu sa smernicama VOC-a (Uredba Ministarstva privrede i rada od 16. januara 2007. godine o smanjenju VOC jedinjenja, Uredba Ministarstva zaštite životne sredine od 20. decembra 2005. godine o standardima emisije iz postrojenja). Proizvodi koje isporučuje naša kompanija prolaze brojne fabričke testove, zahvaljujući čemu mogu zadovoljiti najviše zahteve. Međutim, potrebno je obratiti pažnju na pojedinačne uslove skladištenja, pripreme i nanošenja, koji mogu uticati na konačan efekat premaza. Garancija održavanja najvišeg kvaliteta premaza postaje se korišćenjem proizvoda isključivo sa proizvođača istog proizvođača i u skladu sa preporukama proizvođača. Proizvođač ne garantuje očuvanje parametara i kompatibilnosti proizvoda sa proizvodima drugih proizvođača. Uslov za primavanje garancije i bilo kakvih zahteva je pravilna primena tehnologije i tehnike korišćenja proizvoda - u skladu sa tehničkim listom i izvođenjem probnog prskanja pre konačnog farbanja.

Multichem Sp. z o.o. | 62-030 Luboń, ul. Przemysłowa 2 | tel. +48 61 893 37 31, fax +48 61 893 37 32 | e-mail: info@multichem.pl www.multichem.pl



TIP PODLOGE NA KOJU SE PROIZVOD MOŽE NANETI

Čelik, aluminijum i GRP delovi zaštićeni starim premazima sa stabilnim karakteristikama ili SIMPLEX/PROFIX prajmerima.



PRIPREMA POVRŠINE PRE FARBANJA

Naneti na čiste, brušene i odmaščene površine (npr. sa CP 015 brzim sredstvom za uklanjanje ili CP 016 sporim sredstvom za uklanjanje) ili metodom mokro-na-mokro.



PRIPREMA PROIZVODA

Odnos mešanja sa učvršćivačima i razređivačima

KONVENCIONALNO PRSKANJE			
Tradicionalni pištolj za prskanje / vazdušno prskanje / dijafragmatska pumpa			
PO TEŽINI	A	B	C
5:1	100 g	20 g	6-11 g
PO ZAPREMINI	A	B	C
5:1	100 delova	20 delova	5-10 %
AIRMIX			
PO TEŽINI	A	B	C
5:1	100 g	20 g	6-11 g
PO ZAPREMINI	A	B	C
5:1	100 delova	20 delova	5-10%
AIRLESS			
PO TEŽINI	A	B	C
5:1	100 g	20 g	0-11 g
PO ZAPREMINI	A	B	C
5:1	100 delova	20 delova	0-10%



APLIKACIJA

Temperatura podloge treba da bude najmanje 3°C viša od tačke rose. Preporučuje se nanošenje u prostorijama sa odgovarajućom ventilacijom.

KONVENCIONALNO PRSKANJE Tradicionalni pištolj za prskanje / vazdušno prskanje / dijafragmatska pumpa				
	dizna 1,3-1,6	pritisak vazduha 1,8-2,2 BAR	pomoćni pritisak vazduha nije primenljivo	viskozitet za nanošenje DIN 4 mm na 20°C 18-22 sek.
AIRMIX				
	dizna 0,009- 0,013	pritisak vazduha 2- 3 BAR	pomoćni pritisak vazduha 2-3 BAR	viskozitet za nanošenje DIN 4 mm na 20°C 25-35 sek.
AIRLESS				
	dizna 0,009-0,011 0,011- 0,015	pritisak vazduha 2- 3 BAR	pomoćni pritisak vazduha nije primenljivo	viskozitet za nanošenje DIN 4 mm na 20°C 40-50 sek.



Vreme upotrebljivosti

4h



Aplikacija

1,5-2 layers
of 50-100 µm each



PAUZA NANOSA

u zavisnosti od
debljine slojeva
(WFT)



Valjak aplikacija

0-5%
razređivač
CP 075



VREME SUŠENJA

Suv na prašinu	30-45 min na 20°C
Spremno za upotrebu	3-4 h na 20°C
Bez trake	12 h na 20°C
Suvo na dodir	3-4 h na 20°C
Potpuno suvo	7 days na 20°C
Sušenje / grejanje	30 min na 60°C ili 20 min 70°C

Proizvodi se moraju čuvati u dobro zatvorenoj ambalaži, u provetреноj i hladnoj prostoriji. Preporučena temperatura skladištenja: 5-30°C. Zaštititi od sunčeve svetlosti. Rok trajanja: 24 meseca od datuma proizvodnje.