

Sylac

Varnish + Coatings for wooden surfaces

UV RESIT Solvent Based Wood Stains UV20xx

Ovde pomenuti proizvod je samo za industrijsku upotrebu

Datum revizije: 20/12/2021

Detalji proizvoda		Informacije o proizvodu	
Naziv proizvoda - Kod	UV Resist Solvent Based Wood Stain (UV20xx)	Uslovi nanošenja i sušenja	Između 15° C i 35 °C.
Tip proizvoda	Zabojavanje drveta	Skladištenje	Proizvod treba čuvati ispod 40° C na suvom mestu daleko od toplote ili sunca.
Aplikacija	Bojenje drvenih površina i toniranje SB sistema Boja na bazi rastvarača za bojenje drvene površine ili nijansiranje SB	Aparat za aplikaciju	Nanesite četkom, valjkom, pištoljem za prskanje ili pištoljem za prskanje bez vazduha, a zatim obrišite odgovarajućim SB sunderom ili papirom
Opis	<ul style="list-style-type: none">• UV otporan - Stabilna boja pod UV izlaganjem• Ujednačena obojenost površine drveta• Odlična obojenost pora drveta• Laka aplikacija• Omogućava vreme za nanošenje i brisanje	Pakovanje	1 L, 25 L
		Rok trajanja	24 meseci.
Tehnički podaci		Aplikacija	
Čvrste materije	7-14 % ±1 (EN ISO 3251:2003)	Priprema	Obrusite i očistite drvenu površinu od prašine, prljavštine, masti ili voska. Protresite konzervu pre upotrebe.
Viskoznost	Brookfield (50 RPM, 20 °C): 350-500 cPs ± 80 (EN ASTM D 2196)	Aplikacija:	<u>Za brisanje:</u> The UV20xx ne treba razblažiti ako će se nanositi i brisati. <u>Za prskanje bez brisanja:</u> Razrediti 50% sa P1 or P2 razređivačem a i ravnomerno primeniti Razrediti SDDxxxx pre upotrebe koristeći PU razređivač na dan pripreme. Napomena: Smeša za razblaživanje treba da se potroši u toku dana pripreme.

Gore navedene informacije su date u dobroj nameri na osnovu svega što znamo o konkretnom proizvodu. Svaki aplikant mora preuzeti na sebe da testira gore navedene informacije u skladu sa svojim ličnim radnim zahtevima pre primene proizvoda. Sylac S.A. ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja može nastati iz gore navedenih informacija i uputstava.